



SOLID COLOR STAIN

DAUERHAFT DECKENDER HOLZANSTRICH

Eigenschaften

- „OWATROL“ inside
- hochwertiger Acryl-Decklack modifiziert mit **OWATROL EB**
- maximale Haftung auf Holz (5 bzw. 15 Jahre Sicherheit gegen Abblättern) und auf Stein
- sehr gute Haftung außerdem auch auf anderen porösen und sogar nicht porösen Untergründen
- außergewöhnlich gute Streichbarkeit durch den eingebauten Ölanteil
- hohe Deckkraft – erster Anstrich lasierend, deckend mit zwei Anstrichen
- erhältlich in 10 vorgefärbten Farbtönen, 3 Basis-Farbtöne ermöglichen die Einfärbung im Wunschfarbton

Einsatzgebiete

- auf Untergründen im Außenbereich: Holzfassaden, Holzverkleidungen, Holzterrassen, Holzfliesen, Holzzäune, Sichtschutzwände, Gartenmöbel, Holztore, Pergolas, Carports
- Holzhäuser, Holzgartenhäuser
- Schaukeln, Rutschen, Sandkisten
- Mauerwerk, Betonwände
- Beton-Bodenplatten, Treppen
- Renovierung bereits gestrichener Flächen auf festhaftenden Altlacken und –lasuren
- farbige Gestaltung schwieriger Untergründe:- PVC, kreibende Flächen, Metalle

Charakteristik

Kurzbeschreibung	Öl-Acryl-Gemisch mit sehr hohem Haftvermögen sowie sehr guter Verarbeitbarkeit und Deckkraft
Aussehen	10 deckende Farbtöne: weiß, antikgrau, friesenblau, schwedenrot, ziegelrot*, zeder*, creme, moosgrün, inselgrün* (* Abverkauf, solange der Vorrat reicht) 4 Basen für universelle Tönung: weiß, pastel, middletone, deeptone
Bindemittel	OWATROL EB
Lösungsmittel	Wasser, aliphatische Kohlenwasserstoffe
spez. Gewicht bei 18°C	ca. 0,95 g/cm ³
Gebindegrößen	1 Liter, 2,5 Liter, 20 Liter

Lagerfähigkeit	mind. 6 Monate
Lagerbedingungen	im geschlossenen Originalgebinde (nicht in Kunststoffgebinde umfüllen; Anbrüche auf dem Kopf stehend lagern)
Flammpunkt	> 61°C
Sicherheitshinweise	siehe Etikett und EN-Sicherheitsdatenblatt, Mit lufttrocknenden Ölen getränkte Tücher können sich selbst entzünden, daher immer vor der Entsorgung ausgebreitet trocknen oder in verschlossenen Metallbehältern sammeln.
Eignung	für alle im Außenbereich geeigneten Holzarten, Stein, Mauerwerk, Beton, viele Hart-Kunststoffe, viele Metalle
Verarbeitungsbedingungen	max. 25°C Untergrundtemperatur, keine direkte starke Sonneneinstrahlung; Anwendung auf trockenem Untergrund ab 5°C möglich
Werkzeug	Pinself, Fellroller, Spritzpistole; Werkzeuge und noch nicht getrocknetes SOLID COLOR STAIN mit warmem Wasser und Seife reinigen; bereits getrocknetes Material ist nur mit Farbfentfernern abzulösen
Verdünnung	üblicherweise unverdünnt anwenden; Wasser
Ergiebigkeit	ca. 10 m ² / Liter je Anstrich
Trocknungszeit bei 20°C	24 – 48 Stunden

Anwendung:

Vorbereitung

Deckel an der eingekerbten Stelle vorsichtig öffnen, damit ein luftdichtes Wieder-Verschließen möglich ist. Material sorgfältig aufrühren, mehrere Gebinde für absolute Farbgleichheit untereinander vermischen. Angrenzende Bereiche sorgfältig abkleben und abdecken. Untergrund muss sauber, fett- und wachsfrei, trocken und tragfähig sein. Pilzgefährdete Hölzer mit **OWATROL SANIXYL** Holzschutz vorbehandeln.

Empfehlungen vor der Anwendung

Einige neue Hölzer zeigen von der vorangegangenen Holzverarbeitung eine glänzende Oberfläche, wodurch ein gutes Eindringen des Anstriches verhindert wird. In diesem Fall wird angeschliffen oder eine Vorbehandlung mit **INNOCLEAN A** und **OWATROL NET-TROL** vorgenommen, um die langjährige Haftung zu ermöglichen. Äste sowie metallische Stellen werden punktuell mit **SOLID COLOR STAIN** vorbehandelt.

Anwendung

SOLID COLOR STAIN wird unverdünnt mit Pinsel, Rolle oder Airless-Spritzpistole bei 125 bis 140 bar (Düsengröße 313-615; mit Pinsel anschließend verschlichten) aufgetragen. **SOLID COLOR STAIN** wird in einem gleichmäßigen, nicht übermäßig dicken Anstrich aufgetragen. Ein evtl. nötiger 2.Anstrich kann nach einer Trocknungszeit von 3 bis 4 Stunden erfolgen.

Pflege und Instandhaltung

Bei Bedarf mit Wasser reinigen. Auffrischungsanstriche können direkt ohne Anschleifen auf den sauberen Altanstrich mit **SOLID COLOR STAIN** erfolgen.

Sicherheit gegen Abblättern: OWATROL INTERNATIONAL übernimmt für **SOLID COLOR STAIN** eine 5-jährige Sicherheit gegen Abblättern auf Holzterrassen sowie eine 15-jährige Sicherheit gegen Rissbildung, Abblättern und Blasenbildung auf vertikalen Holzverkleidungen. Die Sicherheit gilt ab dem Tag des Kaufes und gilt nur bei vorschriftsgemäßer Verarbeitung und Untergrundvorbereitung. Sollte **SOLID COLOR STAIN** nicht die in dieser Garantie beschriebenen Eigenschaften aufweisen, ersetzt **OWATROL INTERNATIONAL** bei eigener Entscheidung das Material bzw. den Kaufpreis. Ein darüber hinausgehender Anspruch besteht nicht.

ERGIEBIGKEIT	WERKZEUG	VERARBEITUNGS- TEMPERATUR	TROCKNUNGSZEIT	WERKZEUGE
bei Erstbehandlung: ca. 5 m ² /l	Pinzel , Fellrolle		3 - 4 Stunden	REINIGEN MIT
beim Auffrischen: 10 bis 12 m ² /l	Airless- Spitzpistole	+35°C +5°C	bis zur Nutzung: 24 Stunden	WASSER und SEIFE

Stand: Februar 2014

Die vorliegende Produktinformation ersetzt alle älteren Produktinformationen desselben Produktes. Sie dient zur Information unserer Kunden über die Eigenschaften unseres Produktes. Die vorliegenden Auskünfte beruhen auf unseren langjährigen Erfahrungen und sind das Resultat ausführlicher Untersuchungen. Die gegebenen Ratschläge, insbesondere die Lebensdauer betreffend, können nur ein Anhalt sein, da sie sehr stark abhängig sind von der Natur und Beschaffenheit des Untergrundes und der handwerklichen Qualität der Verarbeitung. Eine Eignung für den vorgesehenen Anwendungszweck ist stets zu überprüfen. Da sich die Technik ständig weiterentwickelt, ist es Aufgabe des Anwenders, vor Arbeitsbeginn sicherzustellen, dass die vorliegende Information nicht durch eine neuere ersetzt worden ist.

Hergestellt in Frankreich von: PRODUIT DURIEU S.A. BP 75 – 91072 BONDOUFLE Cedex – France Tel.: +33 – 1 60 86 48 70 www.rustol.com	Vertrieb für Deutschland und Österreich: innoskins GmbH Beckershof 3 · 24558 Henstedt-Ulzburg Tel.: 04193 - 7540-0 · Fax: 04193 - 7540-10 info@innoskins.de · www.innoskins.de
---	---

Die nebenstehenden Angaben dienen nur zur Information. Der Hersteller haftet nicht für die Anwendung der Produkte, da diese nicht unter seiner Aufsicht stattfindet.